

# SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION

## EMULTEX 300 ASTM D 1227 TIPO II

### DESCRIPCION:

Emulsión asfáltica impermeabilizante para losas, muros y techos de concreto monolítico. No contiene asbestos, no se escurre aún en losas inclinadas y se adhiere sobre superficies ligeramente húmedas o secas.

### USOS:

Para sistemas de impermeabilización de aplicación en frío.

### APLICACION:

- La superficie deberá de estar limpia, seca e imprimada con EMULTEX TP.
- Después de haber sellado las grietas, chaflanes, etc. con cemento plástico PLASTICEM STD. Aplicar una capa uniforme de EMULTEX 300 con cepillo de ixtle o brocha.
- Si el sistema incluye membrana de refuerzo CRISTAFLEX, ésta se extenderá de inmediato sobre la primera capa fresca de EMULTEX 300, aplanando el CRISTAFLEX para que penetre el impermeabilizante a la malla.
- Ya seco una hora después se aplicará la siguientes capa de EMULTEX 300.
- Se recomienda aplicar como acabado BITUMEX AL o SOLARTEX ACRILICO ROJO.

### RENDIMIENTO:

1.0 Lt./mto<sup>2</sup> por capa con membrana de refuerzo CRISTAFLEX.  
1.5 a 2.0 Lts./mto<sup>2</sup> en una sola capa sin membrana de refuerzo.

### ALMACENAMIENTO:

Mantener bien cerrado el envase después de usarse.  
Almacenar bajo techo en un lugar fresco y seco.

### PRESENTACION:

- Cubeta con 19 litros
- Tambor con 200 litros

PROPIEDADES FISICAS	ESPECIFICACION	METODO/ASTM
PENETRACION C/CONO: 1/10mm	330 - 350 1/10	D 217
% DE SOLIDOS	43	D 1644
DENSIDAD gr/ml.	1.000 MIN.	D 1475
CONSISTENCIA	PASTA SUAVE	
COLOR	NEGRO	D 1729
DILUYENTE	AGUA 10% MAXIMO	D 2939
RESISTENCIA FLAMA DIRECTA	NO SE INFLAMA	D 2939
RESISTENCIA AL AGUA	NO SE AMPOLLA / NO SE REEMULSIFICA	D 2939
FLEXIBILIDAD	PASA	D 2939
CONTENIDO DE AGUA	57%	D 95
PRUEBA CALENTAMIENTO 100°C	PASA	D 2939
TIEMPO DE SECADO		D 2939
SECADO TACTO	30 MIN.	
SECADO TOTAL	24-48 HRS.	
ESCURRIMIENTO	NO SE ESCURRE	D 2939

### GARANTIA:

Protexa, S.A. de C.V. garantiza que sus productos cumplen con la información y especificaciones indicadas en sus hojas técnicas. Protexa, S. A. de C.V. no ofrecerá ninguna garantía adicional, sin embargo las recomendaciones rendimientos y sugerencias no constituyen garantías; ya que está fuera de nuestro alcance, controlar las condiciones de aplicación. No nos responsabilizamos por daños, perjuicios o por fallas atribuibles al inmueble, por el uso inadecuado de los productos.

PLANTA: Monterrey, Sta. Catarina, N.L. Carr. Mty-Salttillo Km 339  
Tels. (8) 399-2626, 399-2727  
SUCURSAL: Mexico, D.F. Electrón # 16 Parque Ind. Naucalpan  
Tels. (5) 300-0652 Fax (5) 312-2390  
SUCURSAL: Guadalajara, Jal. González Gallo # 545 Col. Las Conchas  
Tels. (013) 650-2512/13

**TÜV**  
AMERICA DE MEXICO



### RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES:

Agite bien el producto en su mismo envase antes de usarse, teniendo cuidado de no contaminar el producto.

Evite exponer el producto a temperaturas cercanas al punto de congelación. Se recomienda aplicar EMULTEX 300 en un día con sol y a una temperatura mínima de 7°C.

El EMULTEX 300 no debe aplicarse cuando haya probabilidad de lluvia.

El sistema con EMULTEX 300 no es recomendable para losas con movimiento estructural severo como techos de lámina, asbesto, losas siporex o precoladas. No se deje al alcance de los niños. No se debe adelgazar con solventes. No se ingiera. En caso de haberlo tomado accidentalmente, no provoque vómito y consulte a su médico.

El contacto prolongado con la piel causa irritación.